

ビニカ[®] サンプレーン[®] シート

ビニカ[®] シート 透明

◆特長

- 透明性の優れたシートです。
- シート表面が平滑で鏡面状になっています。
- 単層品なので、ご使用の際剥離しません。
- 原反の巻き戻しが、楽に出来ます。

◆用途

- 各種デスクマット用
- 間仕切り、扉用
- 一般雑貨用

サンプレーン[®] シート 透明

◆特長

- 柔軟性、弾性に優れております。
- 耐寒性に優れております。

◆用途

- 工場、倉庫及び冷凍庫の出入りロドアー
- 部品、機械取り付け緩衝材。
- 一般雑貨用

規格及び標準物性表

| 品名 | 項目 | 厚み mm | 幅 cm | 長さ m | 表面 | 色 | 可塑剤 PHR | 硬度 A | 抗張力 | | 伸び | | 直角引裂 | | 脆化温度 ℃ | 備考 |
|-----------|--------|----------|---------|---------|----|------------------|------------|---------|-------------------|------|-----|-----|------|-----|-----------|---|
| | | | | | | | | | 好 | ヨコ | 好 | ヨコ | 好 | ヨコ | | |
| | | | | | | | | | N/cm ² | | % | | N/cm | | | |
| 一般透明品 | XT-103 | 0.8 | 91.5 | 10 | 艶 | 透明 | 49 | 83 | 2200 | 2100 | 360 | 380 | 680 | 650 | -28 | 一般透明 |
| | | 1.0 | 91.5 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1.5 | 137 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2.0 | 183 | | | | | | | | | | | | | |
| | XT-101 | 3.0 | 91.5 | 10 | 艶 | 透明 | 55 | 79 | 1800 | 1750 | 400 | 420 | 600 | 600 | -31 | |
| | | 5.0 | 91.5 | 5 | | | | | | | | | | | | |
| サンプレーン | XS-004 | 1.0 | 100 | 10 | 艶 | 透明 | 94 | 64 | 1450 | 1500 | 450 | 500 | 310 | 310 | -47 | 耐寒 |
| | | 2.0 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.0 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 5.0 | | | | | | | | | | | | | | |
| | XS-400 | 1.0 | 100 | 10 | 艶 | 透明 | 95 | 66 | 1500 | 1500 | 460 | 510 | 330 | 330 | -70以下 | 超耐寒 |
| | | 2.0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 切り売り用 | XT-013 | 1.0 | 91.5 | 10 | 艶 | 透明 | 49 | 84 | 2100 | 2100 | 350 | 370 | 700 | 670 | -28 | 静電防止 |
| | | 2.0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 間仕切りカーテン用 | XT-102 | 1.0 | 137 | 12 | 艶 | 透明 防虫イ エロー | 55 | 79 | 1800 | 1700 | 400 | 420 | 600 | 600 | -31 | 静電防止/耐候 |
| | | 2.0 | 200 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1.0 | 137 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2.0 | 137 | | | | | | | | | | | | | |
| | XT-055 | 1.0 | 91.5 | 10 | 艶 | 透明 | 50 | 78 | 2100 | 2000 | 340 | 350 | 620 | 620 | -10 | 静電防止/防炎 防炎No.AT970028 防炎No.AT970029 |
| | | 2.0 | 200 | | | | | | | | | | | | | |
| マデック | XT-024 | 2.0 | 91.5 | 10 | 艶 | グリーン | 45 | 84 | 2200 | 2100 | 360 | 360 | 780 | 760 | -14 | 非転写/練込 |

※物性値は弊社測定値で、保証値ではありません。

ビニカ[®] サンプレーン[®] シート

ビニカ[®] シート 色物

◆特長

- シート表面が平滑で鏡面状になっています。
- 機械的強度が優れています。

◆用途

- 部品、機械取り付け緩衝材
- 各種フランジ用パッキング
- 一般雑貨用

サンプレーン[®] シート 色物

◆特長

- 柔軟性、弾性に優れております。
- 耐寒性に優れております。

◆用途

- 部品、機械取り付け緩衝材
- 各種フランジ用パッキング
- 一般雑貨用

規格及び標準物性表

| 項目 品名 | | 厚み mm | 幅 cm | 長さ m | 表面 | 色 | 可塑剤 PHR | 硬度 A | 抗張力 | | 伸び | | 直角引裂 | | 脆化温度 ℃ | 備考 |
|----------|--------|----------|---------|---------|----|---------------------|------------|---------|------|------|-----|-----|------|-----|-----------|--------|
| | | | | | | | | | 好 | ヨコ | 好 | ヨコ | 好 | ヨコ | | |
| ビニカ | XM-108 | 1.0 | 100 | 10 | 艶 | ブラック グレー ホワイト | 56 | 77 | 1800 | 1700 | 390 | 410 | 580 | 560 | -31 | 色物 |
| | | 1.5 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2.0 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.0 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 5.0 | | 5 | | | | | | | | | | | | |
| サンプレーン | XS-051 | 1.0 | 100 | 10 | 艶 | ブラック | 89 | 65 | 1600 | 1650 | 450 | 480 | 350 | 350 | -45 | 耐寒/耐磨耗 |
| | | 2.0 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.0 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 5.0 | | | | | | | | | | | | | | |

※XM108 厚み1.5mmのグレー・ホワイトは受注生産となります。

※物性値は弊社測定値で、保証値ではありません。

特注品の取扱

1ロット1トン同じ配合でまとまれば、下記生産適応範囲内でご要望に応じたシートをご提供致します。

| 生産適応範囲 | |
|--------|-----------------------|
| 硬さ | ----- (可塑剤 35~120PHR) |
| 色 | ----- 各色 |
| シボ | ----- 透明、艶、梨地 |
| 厚み | ----- 0.7~10mm |
| 幅 | ----- 200~2030mm |
| 巻 | ----- 10~100m |
| 平板カット | ----- |

尚組み合わせによっては、制限がありますのでご要望のときには、ご相談ください。